

VLIV VODORETENČNÍCH PŘÍRAD NA PŘÍDRŽNOST MALTY K PODKLADU

INFLUENCE OF WATER-RETENTIVE ADMIXTURES ON THE ADHESIVE STRENGTH OF MORTARS

Tomáš Žižlavský¹

¹Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Abstrakt

Článek sleduje vliv biopolymerních viskozitu modifikujících přísad s vodoretěnní funkcí na přídržnost malt na bázi přirozeného hydraulického vápna k podkladu z plných pálených cihel vysušených nebo nasycených vodou. Při nanesení na nasycený podklad je pozorován nepříznivý vliv nadměrně vysoké retence vody v maltě a vysokého vodního součinitele, zatímco na suchém podkladu mají tyto vlastnosti pozitivní vliv. Je sledován také způsob porušení při odtrhové zkoušce, kde je častější výskyt porušení v maltě u malt na vysušeném podkladu. Každá ze zkoumaných přísad měla pozitivní vliv na přídržnost malty k podkladu alespoň v jednom ze sledovaných případů.

Klíčová slova

Přirozené hydraulické vápno, přísada, přídržnost, retence vody

Abstract

The article studies the influence of viscosity-modifying admixtures with water-retentive function on the adherence of natural hydraulic lime-based mortars to traditional fired-clay brick substrate. The substrate was either dried or water-saturated. High water retention value and water/binder ratio led to inferior performance while applied on saturated substrate. On the other hand those properties were found beneficial on the dried substrate. The failure in the mortar during the pull-off test is far more common while the mortars are applied on dried substrate. Each of the admixtures studied proved to be useful in improving the performance of the mortar in at least one of the studied conditions.

Key words

Natural hydraulic lime, admixture, adhesive strength, water retention

1 ÚVOD

Charakteristiky spoje malty s podkladní vrstvou jsou ovlivněny širokou škálou faktorů, které lze rozdělit do třech kategorií: vlastností malty (např. zpracovatelnost, retence vody v maltě, ...) a vlastností podkladu (nasákavost, struktura povrchu, ...) a také způsobem provedení. Vhodnou zpracovatelností malty lze docílit lepšího styku s podkladem především dokonalějším vyplněním povrchových pórů podkladu maltou, přeneseně tedy zvýšením styčné plochy a vytvořením „zámků“. Měly by být tedy voleny co nejtekutější malty vhodné pro cílené použití [1–5]. Retence vody v maltě je úzce spjata s nasákavostí podkladních vrstev. Čím nasákovější podklad tím vyšší požadavek na vodoretěnní schopnost malty, aby se zabránilo nadměrnému (a rychlému) vysychání, které vede ke vzniku trhlin, a v případě hydraulických pojiv k zastavení hydratace, což má výrazný vliv na kvalitu výsledné malty [6, 7].

Zlepšení vodoretěnních schopností malt lze dosáhnout vhodnými přísadami či příměsemi. V případě cementové malty je historicky nejobvyklejší použití vápenného hydrátu ve výsledném poměru 1:1:6 případně 1:2:9 objemově (cement:vápno:kamenivo) [1, 6]. S rozmachem chemického průmyslu v průběhu 20. století a vývojem přísad do betonu se v 70. letech začaly jako vodoretěnní přísady do malt a betonu využívat ethery celulózy [7]. Jsou však vyvíjeny stále další polymery s podobnými vlastnostmi, které mohou postrádat některé z nepříznivých vedlejších účinků jako je například retardace hydratačních reakcí [8].

V práci jsou zkoumány malty modifikované hydroxypropylmethyl derivátem celulózy (HPMC), hydroxypropyl deriváty chitosanu a guarové gumy (HPCH resp. HPG), gumou diutanovou (DG) a alginátem

sodným (ALGNA). Deriváty obsahující hydroxypropylovou skupinu byly zvoleny, aby byl minimalizován vliv rozdílných skupin na vlastnosti malty [9].

HPG a HPCH mají podobné vlastnosti jako HPMC, avšak nižší účinnost. [10, 11]. Alginát sodný má pouze malý vliv na vlastnosti malty v čerstvém stavu, ale ve vyšších dávkách výrazně ovlivňuje strukturu výsledné malty a tím i její výsledné vlastnosti [12]. Diutanová guma, blízký příbuzný gumy xanthanové s výrazně nižší citlivostí na koncentraci bivalentních iontů a teplotu a také gumy wellanové, ve vápenných maltách výrazně zvyšuje vodní součinitel [12] a ovlivňuje reologii modifikované malty, především podporuje tixotropii a snižuje mez toku, tedy dává vzniknout „tekutější“ maltě.

2 MATERIÁL A METODY

Malty byly připraveny z přirozeného hydraulického vápna třídy NHL 3.5 dle EN 459 (Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG) a převážně křemičitého písku frakce 0–4 mm (Českomoravský šterk a.s., Hulín). Tyto byly smíchány v objemovém poměru 1:1 spolu s přísadou dle Tab. 1 a vodním součinitelem uvedeným tamtéž, aby byla dosažena konzistence 160±5 mm na střešacím stolku dle EN 1015-3. Byla stanovena retenční vodu v čerstvé maltě (WRV) a malty byly aplikovány na plně pálené cihly (Zlínské cihelny s.r.o., Žopy, nasákavost 21% dle údajů výrobce), které byly buď vysušené (D), a nebo nasycené vodou (W). Cihly se vzorky byly následně ponechány v laboratorních podmínkách (21 ± 2 °C, 55 ± 5% RH) až do stáří 90 dní, kdy byly na cca 14 dní uloženy v prostředí s vysokou relativní vlhkostí. Byl vizuálně zhodnocen povrch malt a následně byly odvrtny terče o průměru 50 mm pro zkoušku přídržnosti zatvrdlé malty k podkladu, která byla provedena v souladu s EN 1015-12.

Tab. 1 Příspěvy, jejich dávkování, vodní součinitel a retenční vodu v čerstvé maltě.


Zkratka	Chemické složení	Výrobce	Dávka [%]	Vodní součinitel [-]	WRV [%]
REF	–	–	–	0.600	90.53
HPCH	hydroxypropylchitosan	Kraeber & Co GmbH	0.1	0.725	90.42
			0.5	0.850	91.36
HPMC	hydroxypropylmethylcelulóza		1.0	0.900	89.51
			0.1	0.725	91.78
			0.5	0.850	96.84
			1.0	1.000	98.36
HPG	hydroxypropylguarová guma	Lamberti s.p.a.	0.1	0.650	88.49
			0.5	0.800	95.63
			1.0	0.925	98.28
ALGNA	alginát sodný	Sigma-Aldrich, Co	0.1	0.675	85.69
			0.5	0.700	92.78
			1.0	0.875	91.63
DG	diutanová guma	CP Kelco.	0.1	0.800	86.61
			0.5	0.950	98.23
			1.0	1.100	97.53

3 VÝSLEDKY A DISKUSE

Vizuální posouzení

Již po nanesení malty na podklad byly pozorovatelné značné rozdíly mezi jednotlivými maltami, především při aplikaci na vysušené cihly. V závislosti na rychlosti vysychání malty a následném zrání vykazovaly jednotlivé kombinace malt a podkladů několik typů poruch ve formě trhlin, které jsou na Obr. 1 zachyceny po 90 dnech zrání. Při aplikaci na nasycené cihly nebylo, kromě rozdílné struktury výsledného povrchu odkazujícího na rozdílné reologické vlastnosti malty, pozorovány výraznější rozdíly v chování jednotlivých malt a vývinu

poruch. Na vysušeném podkladu, který výrazně odsával volnou vodu z malty, došlo k vývinu několika typů trhlin. Dva z nich byly pozorovatelné již v počátečních fázích zrání, ať již přímo po nanesení, nebo před začátkem tvrdnutí směsi. Tyto byly způsobeny rychlým vyschnutím malty [5]. Třetím typem jsou trhliny, které se objevily až v průběhu tvrdnutí aplikovaných malt. Prvním typem trhlin, který se projevoval v maltách modifikovaných nejnižší dávkou přísady a tedy i nejnižší hodnotou WRV, je několik trhlin kolmých na delší hranu podkladní cihly, které rozdělily maltu na přibližně stejně velké segmenty jak je patrné na Obr. 1 (b) a (c). S rostoucí dávkou přísady, a tedy i WRV a především vodím součinitelem, došlo k vývinu druhého typu trhliny – hlavní podélná trhlina přibližně středem vzorku, která se rozvětjuje větším množstvím drobných trhlin, a rozděljuje aplikovanou plochu na přibližně 6 segmentů jako v případě vzorku na Obr. 1 (d) a (e). S rostoucím WRV, jako v případě HPG (Obr. 1 (h)) nebo HPMC (Obr. 1 (i)), dochází ke zmenšení šířky těchto trhlin a jejich postupnému vymizení. Na příkladu těchto velmi podobných malt můžeme vidět, že ne jen WRV, ale i vodní součinitel, který je v případě HPMC 0.5 (Obr. 1 (i)) větší, má vliv na praskání malty. Po několika dnech od nanesení malt se začaly objevovat další drobné trhlinky i na vzorcích, které byly do té doby bez porušení, a které jsou způsobené pravděpodobně různou tloušťkou podkladu. V případě malt modifikovaných diutanovou gumou se v této fázi zrání objevilo velké množství tenkých, izolovaných trhlinek neprostupujících celou tloušťkou malty (Obr. 1 (j)).




Obr. 1 Ukázka různých poruch malt aplikovaných na nasycený (W) a vysušený (D) podklad.

Přidržnost malty k podkladu


Přidržnost malty k podkladu stanovená na terčích o průměru 50 mm je uvedena v grafech na Obr. 2. Ve většině případů bylo dosaženo vyšší hodnoty pro malty nanesené na nasycený podklad (Obr. 2 (a)), což je v souladu s běžnou praxí namáčení cihel při zdění/vlhčení podkladu před aplikací omítky i s výsledky prezentovanými v literatuře [2, 3, 5, 6]. Ve vztahu mezi přidržností a množstvím přísady jsou pozorovatelné dva typy chování: znatelné zvýšení přidržnosti již po přidavku malého množství přísady následované poklesem přidržnosti s rostoucími dávkováním (HPCH, ALGNA, DG), anebo počáteční pokles přidržnosti následovaný jejím růstem

s vyšší dávkou přísady (HPMC a HPG). Při aplikaci malty na nasycený podklad není zjevný výrazný vliv WRV nebo vodního součinitele na výsledné přídržnosti, toto je nejzjevnější v případě dvojic HPCH 0.1 a HPMC 0.1 a HPG 0.1 a ALGNA 0.1, které mají vždy v páru velmi podobné sledované vlastnosti v čerstvém stavu, avšak rozdíl v jejich přídržnosti je až 50%. Toto bude pravděpodobně způsobeno rozdílnou viskozitou malty, kdy by vyšší viskozita měla zajistit i vyšší přídržnost [5, 7]. Vliv jednotlivých přísad na reologické vlastnosti past na bázi NHL byl sledován dříve [13, 14] a prezentované výsledky tuto teorii podporují. Pokles přídržnosti pro maltu HPMC 1.0 a malty modifikované DG je způsoben extrémně vysokým (v případě DG 1.0 téměř dvojnásobným) vodním součinitelem spolu s nasycením podkladu, který se pak chová jako téměř nenasákavý [2, 5].



Obr. 2 Přídržnost malty k nasycenému (a) a vysušenému (b) podkladu. Šikmou šrafovou jsou zvýrazněny případy, kdy došlo k porušení v maltě, plátováním, kde došlo k poruše v maltě v 50 % případů a mřížkou případy, kdy došlo k poruše částečně v maltě a částečně v adhezi.

Při aplikaci na suchý, nasákavý podklad zůstal trend vývinu přídržnosti stejný pro většinu přísad s výjimkou DG. Je zde zjevný pozitivní vliv výsoce vodoretěných přísad (DG, HPG, HPMC), které dosáhly podobných přídržností jako v případě aplikace na nasycené cihly. Samotný vliv zvýšeného vodního součinitele, doporučeného v literatuře [2, 3, 5], nebyl potvrzen, když přídržnosti např. HPCH 1.0 a ALGNA 1.0 byly nižší než u malt s vyšším WRV, i přes výrazně vyšší vodní součinitel. Přestože, jak uvádí Ritchie a Davidson [3], úprava WRV vede ke změně i v dalších vlastnostech malty (vodní součinitel, viskozita, obsah vzduchu ...) a je tedy obtížné sledovat vliv pouze WRV bez ovlivnění dalších vlastností, je z výsledků patrný pozitivní vliv zvýšeného WRV na přídržnost malty k nasákavému podkladu [2, 3]. U malt s 1% přídatkem HPMC a HPG došlo při odtrhové zkoušce k porušení v maltě (Obr. 3 (c)) a tedy přídržnost bude ještě vyšší než udávané hodnoty. K této poruše mohlo dojít vlivem vlhkostního gradientu v maltě, kdy je voda transportována směrem k nasákavému podkladu a může dojít ke spálení malty ve vyšších vrstvách [15], nebo vznikem smršťovacích trhlin, které se však neprojevily na povrchu. U malt s 1% přídatkem DG došlo k částečnému porušení v maltě a ve styku, jak je patrné z Obr. 3 (b), vlivem mikrotrhlin propustujících maltou, zvýrazněných na Obr. 2 (j).



Obr. 3 Příklady porušení: (a) v adhezi, (b) v adhezi a maltě zároveň, (c) v maltě.

4 ZÁVĚR

Práce zkoumá vliv biopolymerních, viskozitu modifikujících přísad s vodoretěnicí funkcí na přídržnost malt na bázi přirozeného hydraulického vápna k podkladu z plných pálených cihel vysušených nebo nasycených vodou. Přidáním přísady došlo mimo zvýšení vodoretěnicích vlastností malty i k nárůstu vodního součinitele nutného pro dosažení stejné konzistence. Malty s vysokou retencí vody a vyšším vodním součinitelem vykazovaly při nanášení na vysušené cihly dobrou odolnost proti vývinu trhlin, které se u malt s méně účinnou přísadou na vysušeném podkladu objevily téměř okamžitě po aplikaci vlivem nadměrně rychlého vysychání a smršťování malty. Přídržnost malty k nasycenému podkladu byla podpořena především vyšší viskozitou některých malt a snížena kombinací vysoké retence vody spolu s vysokým vodním součinitelem. Na nasávkovém podkladu naopak vysoká retence vody a vodní součinitel vedly k lepším přídržnostem modifikovaných malt. Ze sledovaných přísad měly každá pozitivní vliv na přídržnost malty k podkladu, alespoň v jednom ze zkoumaných případů.

Úpravou malt pomocí viskozitu modifikujících přísad s vodoretěnicí funkcí lze docílit výrazného snížení vlivu nepříznivých charakteristik podkladu na výsledné vlastnosti systému. Tyto výsledky však nelze generalizovat do různých tvrzení, např. „čím vyšší retence vody v maltě tím lepší spoj malty s podkladem“, ale je třeba k jednotlivým případům přistupovat individuálně.

Poděkování

Studie byla vypracována za přispění projektu specifického výzkumu FAST-J-21-7479.

Použité zdroje

- [1] Johnson JB, Withey MO, Aston J. *Johnson's Materials of Construction* Rewritten by. 5th ed. New York: John Wiley & Sons, Inc.; 1918.
- [2] Parsons DE. *Watertightness and Traverse Strength of masonry walls*. Washington, D.C.: Structural Clay Products Institute, Inc.; 1939.
- [3] Ritchie T, Davison J. *Factors Affecting Bond Strength and Resistance to Moisture Penetration of Brick Masonry*. *Symp. Mason. Test.*, West Conshohocken, PA: ASTM International; 1963, p. 16–30. <https://doi.org/10.1520/STP39541S>.
- [4] Fishburn CC. *Effect of Mortar Properties On Strength of Masonry*. *Natl. Bur. Stand. Monogr.*, vol. **36**, Washington, D.C.: 1961.
- [5] Högberg E. *MORTAR BOND Rapport från Bygghörsningen*, Stockholm. Stockholm: 1967.
- [6] Palmer LA, Hall JV. *Durability and strength of bond between mortar and brick*. *Bur Stand J Res* 1931;**6**:473–92. <https://doi.org/10.6028/jres.006.032>.
- [7] Zhi Z, Ma B, Jian S, Su L, Guo Y, Chen F. *Research on the interface and microstructure of thin layer mortar*. *ZKG Int* 2016;**69**:62–9.
- [8] Zhang G, Zhao J, Wang P, Xu L. *Effect of HEMC on the early hydration of Portland cement highlighted by isothermal calorimetry*. *J Therm Anal Calorim* 2015;**119**:1833–43. <https://doi.org/10.1007/s10973-014-4346-6>.
- [9] Ou ZH, Ma BG, Jian SW. *Influence of cellulose ethers molecular parameters on hydration kinetics of Portland cement at early ages*. *Constr Build Mater* 2012;**33**:78–83. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.01.007>.
- [10] Govin A, Bartholin M-C, Biasotti B, Giudici M, Langella V, Grosseau P. *Modification of water retention and rheological properties of fresh state cement-based mortars by guar gum derivatives*. *Constr Build Mater* 2016;**122**:772–80. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.125>.
- [11] Ustinova Y V., Nikiforova TP. *Cement Compositions with the Chitosan Additive*. *Procedia Eng* 2016;**153**:810–5. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.247>.
- [12] Žižlavský T, Vyšvařil M, Bayer P, Rovnaníková P. *Microstructure of biopolymer-modified aerial lime mortars*. *MATEC Web Conf* 2020;**322**:01023. <https://doi.org/10.1051/mateconf/202032201023>.
- [13] Žižlavský T, Vyšvařil M, Rovnaníková P. *Rheology of natural hydraulic lime pastes modified by non-traditional biopolymeric admixtures*. *Epa - J Silic Based Compos Mater* 2019;**71**:204–9. <https://doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2019.36>.
- [14] Žižlavský T, Vyšvařil M, Rovnaníková P. *Rheological study on influence of hydroxypropyl derivatives of guar gum, cellulose, and chitosan on the properties of natural hydraulic lime pastes*. *IOP Conf Ser Mater Sci Eng* 2019;**583**:012009. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/583/1/012009>.
- [15] Groot CJWP. *Effect of water on mortar brick bond*. TU Delft, 1993.