

### 5.2.1 Vyhodnotenie pomocou zmeny intenzity signálu

V tabuľkách 5-3 a 5-4 sú uvedené konkrétne hodnoty priemerného pokrytia kontaktnej plochy albumínom pre tvrdé a mäkké páry. Zaznamenané sú zároveň smerodajné odchýlky a percentuálny rozdiel voči vzorke bez štruktúry.

Tab. 5-3 Priemerné pokrytie kontaktnej oblasti pre tvrdé páry

Hustota pokrytia povrchu	Pokrytie kontaktnej plochy (pixel)	Percentuálny rozdiel	Smerodajná odchýlka
0%	447	-	57,5387
5%	27	-93,9%	11,3125
12%	314	-29,7%	129,3279
19%	295	-34,1%	46,9919
25%	682	+52,6%	66,0899

Tab. 5-4 Priemerné pokrytie kontaktnej oblasti pre mäkké páry

Hustota pokrytia povrchu	Pokrytie kontaktnej plochy (pixel)	Percentuálny rozdiel	Smerodajná odchýlka
0%	2481	-	813,6934
5%	1702	-31,4%	2,9698
12%	245	-90,1%	46,7801
19%	1678	-32,4%	136,6824
25%	1643	-33,8%	254,4725